

Паспорт изделия
 Террасная доска Бангирай
 гладкая/гладкая 21*145мм прямой профиль
 Bangkirai, бот.наим. Shorea spp.

Róssa



Ботаническое наименование:	Shorea spp., семейство Dipterocarpaceae
Описание:	Дерево Бангирай может достигать 50-60м высоты и более 1м в диаметре. Ствол прямой, цилиндрический, бессучковая длина ствола 30-35м.
Произрастание и производство:	Южная и Юго-Восточная Азия, Восточная Азия: Индия, Индокитай, Филиппины, о.Ява
Применение:	Бангирай используется в качестве строительной древесины в строительстве, в портах для возведения несущих конструкций, подверженных среднему и высокому механическому воздействию, для производства террасных досок и настилов пирсов, строительства мостов, систем ограждения, для полов с высокой эксплуатационной нагрузкой
Цвет древесины:	Свежая ядровая древесина имеет желтовато-красный или желтовато-коричневый цвет, после сушки становится желтовато-оранжевого цвета, иногда темнеет до оливково-коричневого цвета. Заболонь более светлого тона и едва отличима от ядровой древесины. Зона роста древесины просматривается с трудом
Сушка:	Древесина имеет высокий коэффициент усушки, хорошую стабильность готового изделия при очень медленном поглощении влаги. Сушка древесины проводится в медленном режиме для уменьшения последствий деформации и растрескивания (торцевое и пластевое растрескивание). Толстые доски (толщиной более 50 мм) требуют индивидуальных щадящих режимов сушки
Класс долговечности по (DKL) It. EN 350-2:	Благодаря отличной стойкости древесины к грибкам и насекомым, необработанную древесину можно использовать для обустройства террас и строительства без дополнительных защитных мер. В зависимости от ботанического вида и зоны произрастания устойчивость древесины к грибкам может значительно варьироваться
Класс долговечности:	2
Сроки эксплуатации:	25 лет +
Плотность свежеспеленная: Плотность сух. (МС 12% ±5%):	1200кг/м ³ 910кг/м ³
Твердость по Бринеллю:	28-38 N/мм ²
Типоразмеры (МС 12% ±5%):	толщина 21мм ±2мм ширина 145мм ±8мм длина 1830-6100мм ±50мм не применимо
Сучки: Трещины: Боковые трещины Пластевые несквозные	не допускаются не допускаются не допускаются допускаются длиной не более 1/3 длины доски без выхода на торцы и кромки

Паспорт изделия
 Террасная доска Бангкирай
 гладкая/гладкая 21*145мм прямой профиль
 Bangkirai, бот.наим. Shorea spp.



<p>Пластевые сквозные Кромочные Торцовые Пороки строения древесины: Наклон волокон Крень Сердцевина Прорость Грибные поражения: Грибные ядровые пятна Светлые заболонные грибные окраски и плесень Поверхностные Глубокие Гниль: Заболонная твердая Заболонная мягкая Ядровая Наружная трухлявая гниль Повреждения насекомыми: Червотчины Пороки механической обработки: Обзол тупой Обзол острый Риски Скос пропила Сколы Волнистость Вырывы Инеродные включения – гвозди, проволока, осколки металла Покоробленность: Продольная покоробленность по кромке Продольная покоробленность по пласти Поперечная покоробленность Крыловатость</p>	<p>не допускаются неглубокие длиной не более 40мм допускаются длиной не более 40мм не применимо не применимо не применимо не допускается не применимо допускаются размером 0,2-0,7мм без ограничения количества не допускается не допускается допускаются глубиной не более 0,75мм отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускаются до 3% ширины и толщины доски соответственно высота волны не более 0,75мм допускаются глубиной не более 0,75мм не допускаются не более 10мм на 1000мм длины доски не более 15мм на 1000мм длины доски не более 10мм не более 15мм на 1000мм длины доски</p>
--	--